

S5100

AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

SYROX™

KUVAUS

S5100 Air Dry ilmakuivuva lakka kompaktista Syrox-korjausmaalajärjestelmästä on itsessään yksinkertainen. Tuote on kehitetty naarmunkestävien maalipintojen korjaamiseen ja on ihanteellinen pienille ja keskisuurille alueille - yhdestä neljälle osalle. Riittävän monipuolinen käytettäväksi paikkakorjauksiin kun sekoitetaan S8100 -häivytysohenteen kanssa.

SYROX REFINISH SYSTEM



TUOTELUETTELO

- S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S8100 BLENDING THINNER

OMINAISUUDET

- Lämpökuivausta ei vaadita; alemmat energiakustannukset.
- Kiillotettavissa alle tunnissa.
- Helppo sekoitussuhde 2:1, ohenteita tai lisäaineita ei tarvita.
- Hyvä pysyvyys pystypinnoilla.



TEKNISET TIEDOTTEET

S5100


AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

SYROX™

Product preparation - application STANDARD



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Syrox Basecoat -kaksikerrosmaali: Pinnat kuivattava / välihaihdutus tehtävä käyttöteknisen tiedotteen mukaisesti ennen maalausta
Vanhat pinnat: Pinnat tulee hioa ja puhdistaa ennen tuotteen levittämistä



	Standard		Hidas	
	Määrä	Paino	Määrä	Paino
S5100	2	100	2	100
S6000	-	-	1	54
S6010	1	54	-	-



20°C:ssa: 1 t - 1 t 30 min



	Ainesuutin		Ruiskutuspaino	
	Määrä	Paino	Määrä	Paino
Muut maaliruiskut	1.3 - 1.4		1.5 - 1.8 baaria	tulopaine
HVLP	1.3 - 1.4		0.7 baaria	hajotuspaine

katso valmistajan ohjeita



2 kerrosta

ilman välihaihdutusta



Kuivausvaihtoehdot, katso yksityiskohdat -sivua.



- Valmis kiillotettavaksi välillä >20 min – 2h kuivumisen jälkeen (riippuen kuivumislämpötilasta)
- Valmis kiillotettavaksi paikkakorjausten jälkeen käytettäessä S8100 Blending Thinner.
Kuivausvaihtoehdot, katso yksityiskohdat -sivua.

VOC
yhteensopiva

2004/42/e(840) 596: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: e) ruiskuvalmiina on 840 g/l VOC. VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 596 g/l.

TEKNISET TIEDOTTEET

S5100

AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

SYROX™

Tuotteet


S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

S6000 HS ACTIVATOR SLOW


S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S8100 BLENDING THINNER


Tuotteen sekoitus



Sekoitussuhteet eri lisäaineille löytyvät taulukosta Sävyhaku ja kyseisestä käyttöteknisestä tiedotteesta.



ISO 5: 8 - 10 20°C:ssa
DIN 4: 11 - 13 20°C:ssa



45 - 55 µm (2 kerrosta)

Teoreettinen riittoisuus

305 - 340 m²/l 1 mikrometrin kuivakalvonpaksuudella
Johtuen eri Activator -ominaisuuksista ja käyttövalmiin seoksen eri sekoitussuhteista joissain käyttöteknisissä tiedotteissa, laskennallinen teoreettinen riittoisuus voi vaihdella.
Huom: Käytännön materiaalikulutus riippuu useasta tekijästä, esim. kappaleen muoto, pinnan laatu, ruiskutustapa, ruiskun säädöt, ruiskutusaine jne.



KÄSITTELYKUIVA

	10°C	20°C	30°C
S6010	55 - 60 min	40 - 50 min	25 - 40 minuuttia
S6000	-	60 min	50 min


Paikkakorjauksiin käyttäen S8100 Blending Thinner -ohennetta, suositellaan seuraavia kuivaustapoja:

- Vaihtoehto 1:

Vaihe 1: Anna ilmakeivua 60 minuuttia 20°C:ssa.

Vaihe 2: Kuivata IR (lyhyt aalto) 4 minuuttia (50% teholla) + 8 minuuttia (100% teholla).

- Vaihtoehto 2: Ilmakeivaus yön yli



S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT voidaan päällemaalata 24 tunnin päästä, ilman välihiointaa

TEKNISET TIEDOTTEET

S5100

AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

SYROX™



Lopetettuasi puhdistu liuotinpohjaisella tinnerillä.

Huomioitavaa

- Materiaalin oltava huoneenlämpöinen (18-25°C) ennen käyttöä.
- Maalia, johon on lisätty kovettajaa ei saa laittaa takaisin alkuperäiseen astiaan.
- Sulje lakka ja kovettajapurkin korkki heti käytön jälkeen. Kummatkin tuotteet reagoivat ilmankosteuden kanssa ja avonainen purkki menettää tehonsa.
- Elastisointia ei tarvita. Käytä paikkakorjauksiin ja häivytykseen S8100 BLENDING THINNER -häivytysohenninta.

Tutustu käyttöturvatiiedotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Syrox -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Syrox -tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatiossa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ilman ennakoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.